

DESCRIPTION DU PRODUIT

Teinte acajou pour raviver et restaurer la couleur du bois décoloré.

*Formule pénétrante

*Résistant à la décoloration pour usage intérieur et extérieur

* Peut être mélangé aux vernis monocomposant (respecter le taux de dilution) pour obtenir une teinte plus foncée.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YAA825-Acajou
Finition	Satiné Mat
Masse Volumique	0.94
Extrait Sec en Volume (%)	1%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	932 g/L
Conditionnement Unitaire	375 ml

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

	Séchage							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Sec au toucher	3 H		2 H		1 H		30 minutes	
	Surcouchage							
	Température du Support							
Surcouchable Par	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Batbets Interstain	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Goldspar	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Goldspar Satin	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Original	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-
Schooner	4 H	-	3 H	-	2 H	-	1 H	-

Note: Pour tout produit bi-composants, y compris Epiglass HT9000, attendre 2 à 3 jours avant surcouchage.

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Poncer à l'abrasif grade 80-180. Eliminer soigneusement tous les résidus de ponçage, brossage, dépoussiérage et essuyage. Lors d'un essuyage au solvant, attendre que le support soit parfaitement sec avant application de la première couche.
Méthodes	Appliquer une ou deux couches selon la teinte. Terminer avec les vernis monocomposants d'International. Il est également possible de le mélanger aux vernis monocomposant d'International, pour obtenir une teinte plus foncée.
Conseils	Mélange Bien mélanger. Diluant YTA800 Diluant n°1 Nettoyant YTA800. Diluant n°1
Quelques Points Importants	La température du produit devra être comprise entre 10°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	Convient pour tous types de bois. Ne s'utilise que sur bois nu. Peut être mélangé avec tous les vernis International pour obtenir une teinte plus foncée.
Nombre de Couches	1 à 3 selon spécification
Méthodes d'Application	Brosse. Egalement chiffon et pad

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Batbets Interstain, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
	TRANSPORT Batbets Interstain doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Batbets Interstain

Vernis

Teinte acajou



Sécurité

GENERAL :

Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.

ELIMINATION DES DECHETS :

Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

Les résidus de Batbets Interstain ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur www.yachtpaint.com.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Référence :3428 Batbets Interstain Date d'émission :06/10/2017