SEMPERIT

GPBD

Tuyau propane-butane

Application :

- Tuyau flexible pour le transport de gaz liquide (GPL), de mélanges de méthyle-acétylène et de propanédiène (MPS) et CNG.

Norme/Habilitation :

- EN 1763-1:2000.
- BS 3212-2:1991.

Remarque :

- ATTENTION : tenir compte de la pression de service.
- Revêtement rainuré disponible sur demande.

Plage de température : -30°C / +70°C.

Facteur de sécurité : 4 : 1

Tube : NBR/SBR, noir, lisse.

Renfort : Trames textiles tressées.

Revêtement : SBR/NR, orange, lisse.

Identification : Marquage continu, noir : "SEMPERIT S GPBD LPG EN 1763-1 DVGW Prüfnummer PN .. bar DN trimestre/année".

n° d'article	Φ intérieur en		épaisseur	Φ extérieur	pression service	n° de	rayon de cintrage	poids environ	rouleau
	mm	pouces	paroi en mm	en mm	max bar	renforts	en min mm	kg/m	max m
68060 6435	4,0		3,5	11,0	10	2	40	0,10	50
68060 0635	6,3	1/4	3,5	13,3	10	2	40	0,12	50
68060 0935	9,0		3,5	16,0	10	2	54	0,17	50
68060 1050	10,0		5,0	20,0	10	2	60	0,30	50
68060 0440	4,0		4,0	12,0	20	2	40	0,12	50
68060 0650	6,3	1/4	5,0	16,3	20	2	50	0,22	50

Attention : Les informations générales relatives au choix des produits figurent en annexe du présent catalogue. Avant d'utiliser de nouveaux produits ou des produits encore non testés ou avant l'utilisation dans des domaines non indiqués dans les fiches produits, il est impératif de faire une demande écrite à un revendeur ou à un technicien d'application Semperit La sécurité de fonctionnement de tous les produits est régulièrement vérifiée. Pour des raisons de sécurité, les tuyaux doivent être changés si vous constatez des signes de détérioration, en particulier au niveau du revêtement Tous les produits doivent être stockés, nettoyés et entretenus conformément à nos consignes de stockage, de nettoyage et de maintenance ainsi qu'à la norme DIN 7716:1982. Dans l'intérêt de nos clients, nous procédons constamment à l'amélioration de nos produits. Merci de consulter régulièrement les informations produits les plus récentes sur notre site www.semperflex.com, ou contacter nos revendeurs ou techniciens d'application Semperit. Les conclusions de contrat s'effectuent sur la base de nos conditions commerciales générales. Sous réserve de modifications.

Important : Le présent catalogue a été conçu avec soin afin de pouvoir apporter les meilleurs conseils possibles à nos clients. Les informations qu'il contient correspondent à l'état actuel de la technique et représentent le résultat de longues années d'essais et de tests ou s'appuient sur les valeurs de résistance des produits selon la norme ISO TR 7620:2005(E). Les conditions d'utilisation influent sur l'emploi de chaque produit. Les produits ne garantissent donc que la sécurité qui peut être attendue en fonction des données figurant dans nos informations produits écrites et celles relatives à la résistance aux attaques chimiques ainsi que dans nos directives de nettoyage. En cas d'utilisation inappropriée, telle que coincement, déchirure, arrachage ou sollicitation extrême avec des produits non autorisés, cette sécurité ne peut être garantie. Si aucune autre indication n'est spécifiée, tous les tuyaux sont fabriqués conformément à la norme EN ISO 1307:2006.

Situation au : 31.08.2007

semperflex® INDUSTRIAL

A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP